





Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición : Septiembre 2006
Sustituye la de fecha : Abril 2003

1. Producto: ***VALPLATA CALEFACCION*** **Cód. F4 147 7801**

Esmalte plateado resistente a altas temperaturas.

*** Resiste temperaturas hasta 260ºC.**
*** Alta impermeabilidad.**
*** Brillo metálico.**
*** Excelente aspecto decorativo.**
*** Gran brochabilidad.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Sintético.
* Acabado: Metálico brillante
* Color: Plata.
* Rendimiento: 16-18 m2/lt. y mano, según rugosidad de la superficie.
* Densidad: 1,04±0,02 kg/lt.
* Volumen de sólidos: 44±1%.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Fuera de polvo: 30 min.
* Secado: 4-5 horas.
* Repintado: 24 horas.
* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Muy alto mayor que 50,00% Valor límite de la UE para el producto A/i: 500 g/l (2010), contenido máximo en COV 498 g/l.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

* Radiadores de fundición de hierro, desengrasar, eliminar el polvo y aplicar directamente VALPLATA CALEFACCION.

* Hierro y acero laminado, eliminar el óxido y la calamina mediante cepillo de púas y aplicar VALPLATA CALEFACCIÓN.

* Otros metales, lijar suavemente, eliminar el polvo y aplicar VALPLATA CALEFACCION.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Para usos solamente decorativos, sin presencia de temperaturas elevadas, consultar al *Servicio Técnico de Valentine.*
Teléfono 902 100 089

FICHA TECNICA

Producto: ***VALPLATA CALEFACCION*** **Cód. F4 147 7801**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
* Aplicar a brocha, rodillo o pistola. Para aplicación a pistola diluir con un 3% de DISOLVENTE PARA SINTÉTICOS.
* No calentar hasta transcurridas 48 horas de su aplicación.

* Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit.

El valor de COV´s referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt.- 0,750 lt.- 0,375 lt.

Precauciones: Inflamable. Irrita las vías respiratorias. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco. No respirar los vapores. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Ideal para hornos, calderas, radiadores de calefacción y, en general, aparatos y superficies metálicas que deban soportar altas temperaturas.